

Technisches Datenblatt

Polyetherimid 30 GF- PEI-30 GF



I. Allgem. Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
1. Dichte (ρ)	ISO 1183	g/cm ³	1,51
2. Wasseraufnahme	DIN 53495	%	0,9
3. Chem. Widerstandsfähigkeit	-	-	-
4. Dauergebrauchstemperatur ohne stärkere mech. Beanspruchung			-
oberer Grenzbereich	-	°C	170
unterer Grenzbereich	-	°C	-

II. Mech. Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
1. Streckspannung (σ_S)	ISO 527	MPa	169
2. Streckdehnung (ϵ_S)	ISO 527	%	-
3. Reißfestigkeit (σ_R)	ISO 527	MPa	159
4. Reißdehnung (ϵ_R)	ISO 527	%	3
5. Schlagzähigkeit (a_n)	ISO 179	kJ/m ²	-
6. Kerbschlagzähigkeit (a_k)	ISO 179	kJ/m ²	8
7. Kugeldruckhärte (H_K) / Rockwell	ISO 2039-1	MPa	M 114
8. Shore-D	DIN 53505		93
9. Biegefestigkeit ($\sigma_{B, 3,5\%}$)	ISO 178	MPa	228
10. Elastizitätsmodul (E_T)	ISO 527	MPa	9310

III. Therm. Eigenschaften

		Norm	Einheit	Wert
1. Vicat-Erweichungstemp.	VST/B/50	ISO 306	°C	227
	VST/A/50	ISO 306	°C	-
2. Formbeständigkeitstemp.	HDT/B	ISO 75	°C	212
	HDT/A	ISO 75	°C	210
3. Längenausdehnungskoeffizient (α)		DIN 53752	K ⁻¹ *10 ⁻⁴	-
4. Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C (λ)		DIN 52612	W/(m*K)	-

IV. Elektr. Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
1. Spez. Durchgangswiderstand (ρ_D)	VDE 0303	Ω *cm	$\geq 10^{13}$
2. Oberflächenwiderstand (R_o)	VDE 0303	Ω	$\geq 10^{15}$
3. Dielektrizitätszahl bei 1 MHz (ϵ_r)	DIN 53483	-	3,4
4. Diel. Verlustfaktor bei 1 MHz ($\tan\delta$)	DIN 53483	-	0,0023
5. Durchschlagfestigkeit	VDE 0303	kV/mm	35
6. Kriechstromfestigkeit	DIN 53480	-	CTI 150

V. Weitere Angaben

	Norm	Einheit	Wert
1. Klebemöglichkeit	-	-	ja
2. Reibungszahl	DIN 53375	-	-
3. Brandverhalten	UL 94	-	V-0
4. UV-Beständigkeit	-	-	bedingt

Diese angegebenen Werte wurden von Fachleuten erstellt und enthalten unsere derzeitigen Erfahrungen. Sie können deshalb in hohem Maße als anwendbar bezeichnet werden, ohne für jeden Fall der Anwendung verbindlich zu sein. Am Fertigprodukt können einige dieser Eigenschaften von diesen Werten abweichen, zumal diese Werte von den Rohstoffen ermittelt sind.